АО «ПГК» Екатеринбургский филиал
ПРОМЫВОЧНО-ПРОПАРОЧНАЯ СТАНЦИЯ

Химическая лаборатория,614055, Пермский край,
г. Пермь, ул. Промышленная, 153, (342)230-71-84

Протокол испытаний № 58

от «09» июля 2018 г.

1. Заказчик: АО «Интер РАО – Электрогенерация», г.Добрянка, Пермская ГРЭС
2. Наименование пробы: масло трансформаторное гидрокрекинга «ГК» ТУ 38.1011025-85 с изм.1-5;
3. Дата и время отбора: 05.07.18г. проба отобрана и доставлена в лабораторию представителем заказчика.
4. Дата начала анализа: 05.07.18 г.; Дата окончания анализа: 09.07.18 г.;
5. Регистрационный номер пробы: 58-НСО;
6. Результаты анализа:

№ п/п	Наименование показателя	Метод испытания	Норма	Фактически
1	Вязкость кинематическая, $мм^2/с$, не более -при 50°С -при 40°С -при минус 30°С	ГОСТ 33	 9 12 1200	 7 10 1210
2	Плотность при 15°С, кг/м3, не более	ГОСТ Р 51069	895	858
3	Температуры вспышки в закрытом тигле, °С, не ниже	ГОСТ 6356	135	137
4	Цвет, единицы ЦНТ, не более	ГОСТ20284	1,0	2,0
5	Температура застывания, °С, не выше	ГОСТ 20287	минус 45	минус 49
6	Испытание корродирующего действия на пластинку из меди марки М1К или М2 по ГОСТ 859	ГОСТ 2917	выдерживает	выдерживает
7	Содержание механических примесей	ГОСТ 6370	отсутствие	0,0035
8	Кислотное число, мг КОН/г масла, не более	ГОСТ 5985	0,01	0,01
9	Массовое содержание воды, %	ГОСТ 2477	отсутствие	0,2

Лаборант (старший) химического анализа _____/Пепеляева Н.А./

Исполнитель: лаборант _____/ Казымова Т.В./

Запрещено копирование или частичная распечатка протокола без разрешения химической лаборатории ППС